



ALMATIS

PREMIUM ALUMINA



暂行产品指标

E-SY 1000

化学组成		典型值
Al ₂ O ₃ 差减法	[%]	99.4
Na ₂ O	[%]	0.30
Fe ₂ O ₂	[%]	0.04
SiO ₂	[%]	0.10

特性/方法		典型值
比表面积 / BET		3.3 m ² /g
颗粒尺寸 / D50 沉降法		1.9 μm
颗粒尺寸 / D90 沉降法		16 μm

所有数据基于安迈标准检测，产品实测平均值为典型值。

想到氧化铝产品，就想到安迈。

PP-RCP/004/R04/1005/MSDS 387



E-SY 1000

标准包装

- 25kg 纸袋, 1吨托盘
- 1000kg底部放料塑封大袋



如需更多的技术信息和应用支持请垂询:

Almatis GmbH

Giulinistrasse 2
67065 Ludwigshafen
Germany

Phone

49 621 5707 0

Fax

49 621 5707 130**Almatis B.V.**

Theemsweg 30
3197KM Botlek RT
The Netherlands

Phone

31 181 2701 00

Fax

31 181 2178 53**Almatis, Inc.**

501 West Park Road
Leetsdale, PA 15056, USA

General Phone

800 643 8771

Phone

1 412 630 2800

Fax

1 412 630 2900**Qingdao Almatis Co., Ltd.**

Box 150, Suite 2206,
Sunshine Tower
61 Hongkong Middle Road
Qingdao, 266071
P.R. China

Phone

86 532 8572 8035

Fax

86 532 8572 8551**Qingdao Almatis Trading Co., Ltd.**

Unit BC
30 F, Pufa Tower 588
South Pu Dong Road Pudong
Shanghai, 200120
P.R. China

Phone

86 21 5879 4987

Fax

86 21 5879 6502**Qingdao Almatis Co., Ltd.**

4W-W# 9 building
Jiming Blocks, Kaifaque
Kaifeng, Henan
P.R. China

Phone

86 378 3850 485

Fax

86 378 3850 485**Almatis Headquarters**

Olof-Palme-Straße 37
60439 Frankfurt/Germany

Phone **49 69 957 341 0**Fax **49 69 957 341 13**info@almatis.comwww.almatis.com**Almatis Alumina Private Limited**

2nd Floor, Kankaria Estate,
6 Little Russel Street
Kolkata, 700 071
India

Phone

91 33 2289 4694

Fax

91 33 2289 4693**Almatis Limited**

Morimura Bldg.
1-3-1 Toranomom
Minato-ku, Tokyo 105-8451
Japan

Phone

81 3 3502 2371

Fax

81 3 3502 2375**MSDS 387**