全球产品暂行指标

ALMATIS

煅烧氧化铝CL2800 和 CL2800 FG

		CL2800
特性 / 方法	**单位**	**典型值**
比表面积 /BET	[m^2/g]	0.5 - 0.7
> 63µm	%	40 - 80
原晶尺寸 /D50*	[µm]	1.6 - 2.8
生坯体积密度	[g/cm^3]	2.25 - 2.30
化学成分		
Al_2O_3(差减法)	[%]	99.8 - 100
Na_2O	[%]	0 - 0.08
Fe_2O_3	[%]	0 - 0.03
SiO_2	[%]	0 - 0.03

		CL2800 FG
特性 / 方法	**单位**	**典型值**
比表面积 /BET	[m^2/g]	0.6 - 1.4
颗粒尺寸 /D50*	[µm]	3.2 - 5.5
> 45 µm	[%]	0 - 3.0
化学成分	**单位**	**典型值**
Al_2O_3(差减法)	[%]	99.8 - 100
Na_2O	[%]	0 - 0.08
Fe_2O_3	[%]	0 - 0.03
SiO_2	[%]	0 - 0.03

所有数据均基于安迈标准测试方法，并作为典型值或者指标范围发布。测试方法均可根据需求提供。
激光粒度分析仪Bettersize S3,安迈全球标准。

标准包装

- 25 kg 纸袋
- 1000 kg 大袋

如需更多的销售，技术信息和应用支持，请垂询：

Head Office
Almatis GmbH
Lyoner Straße 9
60528 Frankfurt/Germany

info@almatis.com
www.almatis.com

SDS 387